



**PENGUIN
YACHTING**
PAINT SYSTEMS

LINEA NAUTICA

FINISHING FILLER

Stucco epossidico bicomponente a rasare

CODICE 75-200

DESCRIZIONE ED IMPIEGO


Stucco epossidico bicomponente ad alta densità ed esente da solventi. Dona una superficie dura e liscia, con ottima carteggiabilità e un'elevata resistenza all'acqua. Da utilizzare in tutte le zone in un sistema epossidico, per grandi riparazioni e come stucco di finitura su Lightweight Filler e Osmoshell.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

CARTEGGIABILE
DOPO
12-16h

min 12-16h
max 72h
PER RICOPERTURA

1mm
(SPESSORE 1 MM)



DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di leganti epossidici-amminici e cariche micronizzate
PESO SPECIFICO	1,60±0,05 Kg/l
VISCOSITA' MEDIA	(Brookfield RVT 2 rpm girante n°7 a 21°C): 8600 Pois e
SPESSORE DEL FILM	Fino a 3 mm
FINEZZA DI MACINAZIONE	20 µm
SOLIDI IN VOLUME	98±2%
C.O.V. % IN PESO	1,19
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	>55°C
RAPPORTO DI MISCELAZIONE IN VOLUME	BASE: 1 CATALIZZATORE: 1
POT-LIFE	30 min
TINTE	Crema
CONFEZIONI	ml 4000 – ml 1000
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco, asciutto e ventilato

Revisione N°2 del 19/01/2009 49



www.spraystore.it www.spraystore.it www.spraystore.it www.spraystore.it www.spraystore.it

www.spraystore.it www.spraystore.it www.spraystore.it www.spraystore.it www.spraystore.it

